

## TECHNISCHES DATENBLATT

---



---

**Produkt: Archivpapier und -Karton**

Oberfläche: glatt  
Farbe: weiß

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 80**

Säurefrei: ja  
Leimung: ungeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,  
DIN 6738  
Stoffzusammensetzung: 100% Linters

---



---

**Produkt: Archivpapier und -Karton**

Oberfläche: glatt  
Farbe: hellgrau

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 100**

Säurefrei: ja  
Leimung: ungeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,  
DIN 6738  
Stoffzusammensetzung: Zellstoff

---



---

**Produkt: Archivpapier und -Karton**

Oberfläche: glatt  
Farbe: hellgrau

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120**

Säurefrei: ja  
Leimung: ungeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,  
DIN 6738  
Stoffzusammensetzung: 100% Linters

---



---

**Produkt: Archivpapier und -Karton**

Oberfläche: glatt  
Farbe: hellgrau

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 200**

Säurefrei: ja  
Leimung: neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,  
DIN 6738

---

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**

---



## TECHNISCHES DATENBLATT

---



---

**Produkt: Archivpapier und -Karton**

Oberfläche: glatt  
Farbe: gelblich

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 230**

Säurefrei: ja  
Leimung: neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,  
DIN 6738

---



---

**Produkt: Archivpapier und -Karton**

Oberfläche: glatt  
Farbe: hellgrau

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Säurefrei: ja  
Leimung: neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,  
DIN 6738

---



---

**Produkt: Archivpapier und -Karton**

Oberfläche: glatt  
Farbe: hellgrau

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 400**

Säurefrei: ja  
Leimung: neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,  
DIN 6738

---

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**

---

