

Produkt: Jupp ech ökö

Oberfläche: matt
 Farbe: weiß recycling
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 80

Dicke µm: 101
 Volumen cm³/g: 1,26
 Weiße: CIE 135
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 230
 Relative Feuchtigkeit %: 38
 Absolute Feuchtigkeit %: 5

Produkt: Jupp ech ökö

Oberfläche: matt
 Farbe: weiß recycling
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 90

Dicke µm: 113
 Volumen cm³/g: 1,26
 Weiße: CIE 135
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 230
 Relative Feuchtigkeit %: 38
 Absolute Feuchtigkeit %: 5

Produkt: Jupp ech ökö

Oberfläche: matt
 Farbe: weiß recycling
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 100

Dicke µm: 125
 Volumen cm³/g: 1,26
 Weiße: CIE 135
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 230
 Relative Feuchtigkeit %: 38
 Absolute Feuchtigkeit %: 5

Produkt: Jupp ech ökö

Oberfläche: matt
 Farbe: weiß recycling
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 150
 Volumen cm³/g: 1,25
 Weiße: CIE 135
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 230
 Relative Feuchtigkeit %: 38
 Absolute Feuchtigkeit %: 5

Produkt: Jupp ech ökö

Oberfläche: matt
 Farbe: weiß recycling
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 160

Dicke µm: 192
 Volumen cm³/g: 1,2
 Weiße: CIE 135
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 230
 Relative Feuchtigkeit %: 44
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,5

Produkt: Jupp ech ökö

Oberfläche: matt
 Farbe: weiß recycling
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 250

Dicke µm: 288
 Volumen cm³/g: 1,15
 Weiße: CIE 135
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 230
 Relative Feuchtigkeit %: 48
 Absolute Feuchtigkeit %: 6

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
 GMBH & CO. KG**

T +49 2273 95106-0
 F +49 2273 95106-66
 Kerpener Straße 154
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de

Zertifikate:


Das Zeichen für
 verantwortungsvolle
 Waldförderung



RESSOURCEN

Produkt: Jupp ech ökö

Oberfläche: matt
 Farbe: weiß recycling
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 345
 Volumen cm³/g: 1,15
 Weiße: CIE 135
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 230
 Relative Feuchtigkeit %: 48
 Absolute Feuchtigkeit %: 6

Produkt: Jupp ech ökö

Oberfläche: matt
 Farbe: weiß recycling
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 400

Dicke µm: 460
 Volumen cm³/g: 1,15
 Weiße: CIE 135
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 230
 Relative Feuchtigkeit %: 48
 Absolute Feuchtigkeit %: 6

**RÖMERTURM FEINSTAPIER
 GMBH & CO. KG**

T +49 2273 95106-0
 F +49 2273 95106-66
 Kerpener Straße 154
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldförderung

