

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 80

Dicke µm: 103
Volumen cm³/g: 1,29
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 90

Dicke µm: 115
Volumen cm³/g: 1,28
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 100

Dicke µm: 127
Volumen cm³/g: 1,27
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: mit / ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 152
Volumen cm³/g: 1,26
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 160

Dicke µm: 200
Volumen cm³/g: 1,25
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 220

Dicke µm: 288
Volumen cm³/g: 1,31
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 400
Relative Feuchtigkeit %: 40-60
Feuchtigkeit %: 6,5

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
Volumen cm³/g: 1,16
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 40-60
Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

Dicke µm: 420
Volumen cm³/g: 1,2
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 40-60
Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: brilliant
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 400

Dicke µm: 460
Volumen cm³/g: 1,15
Weiße: CIE 149,63
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 40-60
Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: cartridge
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
Volumen cm³/g: 1,16
Weiße: CIE 12,81
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 40-60
Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: creme
Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 90

Dicke µm: 115
Volumen cm³/g: 1,28
Weiße: CIE 25,03
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: creme
Wasserzeichen: mit / ohne

Grammatur in g/m²: 100

Dicke µm: 127
Volumen cm³/g: 1,27
Weiße: CIE 25,03
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: creme
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 152
 Volumen cm³/g: 1,26
 Weiß: CIE 25,03
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: creme
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 160

Dicke µm: 200
 Volumen cm³/g: 1,25
 Weiß: CIE 25,03
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: creme
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 220

Dicke µm: 288
 Volumen cm³/g: 1,31
 Weiß: CIE 25,03
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 400
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: creme
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
 Volumen cm³/g: 1,16
 Weiß: CIE 25,03
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: diamant
 Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 90

Dicke µm: 115
 Volumen cm³/g: 1,28
 Weiß: CIE 164,05
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: diamant
 Wasserzeichen: mit / ohne

Grammatur in g/m²: 100

Dicke µm: 127
 Volumen cm³/g: 1,27
 Weiß: CIE 164,05
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
 GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
 F +49 2234 95595-55
 Alfred-Nobel-Straße 19
 50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: diamant
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 152
 Volumen cm³/g: 1,26
 Weiße: CIE 164,05
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: diamant
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 160

Dicke µm: 200
 Volumen cm³/g: 1,25
 Weiße: CIE 164,05
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: diamant
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 220

Dicke µm: 288
 Volumen cm³/g: 1,31
 Weiße: CIE 164,05
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 400
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: diamant
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
 Volumen cm³/g: 1,16
 Weiße: CIE 164,05
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: feather
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 152
 Volumen cm³/g: 1,26
 Weiße: CIE 80,59
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: feather
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 220

Dicke µm: 288
 Volumen cm³/g: 1,31
 Weiße: CIE 80,59
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 400
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
 GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
 F +49 2234 95595-55
 Alfred-Nobel-Straße 19
 50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: feather
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
Volumen cm³/g: 1,16
Weiße: CIE 80,59
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 40-60
Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: pencil
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 152
Volumen cm³/g: 1,26
Weiße: CIE 52,31
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: pencil
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 220

Dicke µm: 288
Volumen cm³/g: 1,31
Weiße: CIE 52,31
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 400
Relative Feuchtigkeit %: 40-60
Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: pencil
Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
Volumen cm³/g: 1,16
Weiße: CIE 52,31
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 40-60
Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: perlmutt
Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 90

Dicke µm: 115
Volumen cm³/g: 1,28
Weiße: CIE 53,94
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
Farbe: perlmutt
Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 100

Dicke µm: 127
Volumen cm³/g: 1,27
Weiße: CIE 53,94
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
Relative Feuchtigkeit %: 35-55
Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: perlmutt
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 152
 Volumen cm³/g: 1,26
 Weiß: CIE 53,94
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: perlmutt
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 220

Dicke µm: 288
 Volumen cm³/g: 1,31
 Weiß: CIE 53,94
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 400
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: perlmutt
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
 Volumen cm³/g: 1,16
 Weiß: CIE 53,94
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: schwarz/Calligraphy
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
 Volumen cm³/g: 1,16
 Weiß: CIE 11,77
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: weiß
 Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 80

Dicke µm: 103
 Volumen cm³/g: 1,29
 Weiß: CIE 101,9
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: weiß
 Wasserzeichen: mit

Grammatur in g/m²: 90

Dicke µm: 115
 Volumen cm³/g: 1,28
 Weiß: CIE 101,9
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
 GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
 F +49 2234 95595-55
 Alfred-Nobel-Straße 19
 50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: weiß
 Wasserzeichen: mit / ohne

Grammatur in g/m²: 100

Dicke µm: 127
 Volumen cm³/g: 1,27
 Weiß: CIE 101,9
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: weiß
 Wasserzeichen: mit / ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 152
 Volumen cm³/g: 1,26
 Weiß: CIE 101,9
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: weiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 160

Dicke µm: 200
 Volumen cm³/g: 1,25
 Weiß: CIE 101,9
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55
 Feuchtigkeit %: 5,8

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: weiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 220

Dicke µm: 288
 Volumen cm³/g: 1,31
 Weiß: CIE 101,9
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 400
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: weiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 350
 Volumen cm³/g: 1,16
 Weiß: CIE 101,9
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt
 Farbe: weiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

Dicke µm: 420
 Volumen cm³/g: 1,2
 Weiß: CIE 101,9
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 220
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60
 Feuchtigkeit %: 6,5

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
 GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
 F +49 2234 95595-55
 Alfred-Nobel-Straße 19
 50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Conqueror Wove

Oberfläche: glatt

Farbe: weiß

Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 400Dicke μm : 460Volumen cm^3/g : 1,15

Weiße: CIE 101,9

Rauheit nach Bendtsen ml/min : 220

Relative Feuchtigkeit %: 40-60

Feuchtigkeit %: 6,5

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:

