

## TECHNISCHES DATENBLATT

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 80**

Dicke µm: 113  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 90**

Dicke µm: 126  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,4  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 100**

Dicke µm: 141  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120**

Dicke µm: 165  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,38  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 900  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 160**

Dicke µm: 227  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,42  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1200  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 220**

Dicke µm: 322  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

www.roemerturm.de

**Zertifikate:**



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 250

Dicke µm: 366  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300

Dicke µm: 442  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,47  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 350

Dicke µm: 527  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,5  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: brilliant  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 400

Dicke µm: 588  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,47  
Weiße: CIE 149,63  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: cartridge  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300

Dicke µm: 442  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,1  
Weiße: CIE 12,81  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: chamois  
Wasserzeichen: mit

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 100

Dicke µm: 141  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



## TECHNISCHES DATENBLATT

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: chamois  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 220**

Dicke µm: 322  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: chamois  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 250**

Dicke µm: 366  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: chamois  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Dicke µm: 442  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,47  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: creme  
Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 80**

Dicke µm: 113  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
Weiße: CIE 25,03  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: creme  
Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 90**

Dicke µm: 126  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,4  
Weiße: CIE 25,03  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: creme  
Wasserzeichen: mit / ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 100**

Dicke µm: 141  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
Weiße: CIE 25,03  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

www.roemerturm.de

**Zertifikate:**



## TECHNISCHES DATENBLATT

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: creme  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120**

Dicke µm: 165  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,38  
Weiße: CIE 25,03  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 900  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: creme  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 160**

Dicke µm: 227  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,42  
Weiße: CIE 25,03  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1200  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: creme  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 220**

Dicke µm: 322  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
Weiße: CIE 25,03  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: creme  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 250**

Dicke µm: 366  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
Weiße: CIE 25,03  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: creme  
Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Dicke µm: 442  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,1  
Weiße: CIE 25,03  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
Farbe: diamant  
Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 90**

Dicke µm: 126  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,4  
Weiße: CIE 164,05  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

www.roemerturm.de

**Zertifikate:**



## TECHNISCHES DATENBLATT

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: diamant  
 Wasserzeichen: mit / ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 100**

Dicke µm: 141  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
 Weiße: CIE 164,05  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: diamant  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120**

Dicke µm: 165  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,38  
 Weiße: CIE 164,05  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 900  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: diamant  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 160**

Dicke µm: 227  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,42  
 Weiße: CIE 164,05  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1200  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: diamant  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 220**

Dicke µm: 322  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
 Weiße: CIE 164,05  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: diamant  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Dicke µm: 442  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,1  
 Weiße: CIE 164,05  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: feather  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120**

Dicke µm: 165  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,38  
 Weiße: CIE 80,59  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 900  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
 GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
 F +49 2234 95595-55  
 Alfred-Nobel-Straße 19  
 50226 Frechen

www.roemerturm.de

**Zertifikate:**



## TECHNISCHES DATENBLATT

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: feather  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 220**

Dicke µm: 322  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
 Weiße: CIE 80,59  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: feather  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Dicke µm: 442  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,1  
 Weiße: CIE 80,59  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: pencil  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120**

Dicke µm: 165  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,38  
 Weiße: CIE 52,31  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 900  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: pencil  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 220**

Dicke µm: 322  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
 Weiße: CIE 52,31  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: pencil  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Dicke µm: 442  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,1  
 Weiße: CIE 52,31  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: perlmutt  
 Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 90**

Dicke µm: 126  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,4  
 Weiße: CIE 53,94  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

---

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
 GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
 F +49 2234 95595-55  
 Alfred-Nobel-Straße 19  
 50226 Frechen

www.roemerturm.de

**Zertifikate:**

---



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: perlmutt  
Wasserzeichen: mit

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 100

Dicke µm: 141  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
Weiße: CIE 53,94  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: perlmutt  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120

Dicke µm: 165  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,38  
Weiße: CIE 53,94  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 900  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: perlmutt  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 160

Dicke µm: 227  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,42  
Weiße: CIE 53,94  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1200  
Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
Feuchtigkeit %: 5,8

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: perlmutt  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 220

Dicke µm: 322  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
Weiße: CIE 53,94  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: perlmutt  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 250

Dicke µm: 366  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
Weiße: CIE 53,94  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

### Produkt: Conqueror Laid

Oberfläche: gerippt  
Farbe: perlmutt  
Wasserzeichen: ohne

### Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300

Dicke µm: 442  
Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,1  
Weiße: CIE 53,94  
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
Feuchtigkeit %: 6,5

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

Zertifikate:



## TECHNISCHES DATENBLATT

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: schwarz/calligraphy  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Dicke µm: 442  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,1  
 Weiß: CIE 11,77  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 80**

Dicke µm: 113  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: mit

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 90**

Dicke µm: 126  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,4  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: mit / ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 100**

Dicke µm: 141  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,41  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 850  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120**

Dicke µm: 165  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,38  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 900  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 160**

Dicke µm: 227  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,42  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1200  
 Relative Feuchtigkeit %: 35-55  
 Feuchtigkeit %: 5,8

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
 GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
 F +49 2234 95595-55  
 Alfred-Nobel-Straße 19  
 50226 Frechen

www.roemerturm.de

**Zertifikate:**



## TECHNISCHES DATENBLATT

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 220**

Dicke µm: 322  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 250**

Dicke µm: 366  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,46  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Dicke µm: 442  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,1  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 350**

Dicke µm: 527  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,5  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**Produkt: Conqueror Laid**

Oberfläche: gerippt  
 Farbe: weiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 400**

Dicke µm: 588  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,47  
 Weiß: CIE 101,9  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1700  
 Relative Feuchtigkeit %: 40-60  
 Feuchtigkeit %: 6,5

---

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
 GMBH & CO. KG**

T + 49 2234 95595-0  
 F + 49 2234 95595-55  
 Alfred-Nobel-Straße 19  
 50226 Frechen

www.roemerturm.de

**Zertifikate:**

---

