

Produkt: Jupp pummelisch

Oberfläche: rau
 Farbe: hochweiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 80

Dicke µm: 118
 Volumen cm³/g: 1,47
 Weiße: CIE 170
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 450
 Relative Feuchtigkeit %: 42
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,3

Produkt: Jupp pummelisch

Oberfläche: rau
 Farbe: hochweiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 100

Dicke µm: 147
 Volumen cm³/g: 1,47
 Weiße: CIE 170
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 450
 Relative Feuchtigkeit %: 42
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,3

Produkt: Jupp pummelisch

Oberfläche: rau
 Farbe: hochweiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

Dicke µm: 176
 Volumen cm³/g: 1,47
 Weiße: CIE 170
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 450
 Relative Feuchtigkeit %: 42
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,3

Produkt: Jupp pummelisch

Oberfläche: rau
 Farbe: hochweiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 150

Dicke µm: 221
 Volumen cm³/g: 1,47
 Weiße: CIE 170
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 450
 Relative Feuchtigkeit %: 42
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,3

Produkt: Jupp pummelisch

Oberfläche: rau
 Farbe: hochweiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 200

Dicke µm: 300
 Volumen cm³/g: 1,50
 Weiße: CIE 170
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 450
 Relative Feuchtigkeit %: 42
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,3

Produkt: Jupp pummelisch

Oberfläche: rau
 Farbe: hochweiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 240

Dicke µm: 345
 Volumen cm³/g: 1,44
 Weiße: CIE 170
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 450
 Relative Feuchtigkeit %: 48
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,0

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
 GMBH & CO. KG**

T +49 2273 95106-0
 F +49 2273 95106-66
 Kerpener Straße 154
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de

Zertifikate:


Das Zeichen für
 verantwortungsvolle
 Waldförderung



Produkt: Jupp pummelisch

Oberfläche: rau
 Farbe: hochweiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 300

Dicke µm: 416
 Volumen cm³/g: 1,39
 Weiße: CIE 170
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 450
 Relative Feuchtigkeit %: 48
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,0

Produkt: Jupp pummelisch

Oberfläche: rau
 Farbe: hochweiß
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 400

Dicke µm: 550
 Volumen cm³/g: 1,38
 Weiße: CIE 170
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 450
 Relative Feuchtigkeit %: 48
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,0

**RÖMERTURM FEINSTAPIER
 GMBH & CO. KG**

T +49 2273 95106-0
 F +49 2273 95106-66
 Kerpener Straße 154
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

