

Produkt: Finnpappe säurefrei

Oberfläche: matt

Farbe: natur

Toleranz:

Grammatur in g/m²: 480

± 5 %

Stärke in mm: 1,0

± 5 %

Säurefrei: ja

pH-Wert: 7,9

Rauheit nach Bendtsen (Top) ml/min: 767

Rauheit nach Bendtsen (Bottom) ml/min: 1633

Optische Aufheller: nein

Absolute Feuchtigkeit %: 8,1

Produkt: Finnpappe säurefrei

Oberfläche: matt

Farbe: natur

Toleranz:

Grammatur in g/m²: 745

± 5 %

Stärke in mm: 1,5

± 5 %

Säurefrei: ja

pH-Wert: 8,1

Rauheit nach Bendtsen (Top) ml/min: 900

Rauheit nach Bendtsen (Bottom) ml/min: 870

Optische Aufheller: nein

Absolute Feuchtigkeit %: 8,4

Produkt: Finnpappe säurefrei

Oberfläche: matt

Farbe: natur

Toleranz:

Grammatur in g/m²: 980

± 5 %

Stärke in mm: 2,0

± 5 %

Säurefrei: ja

pH-Wert: 8,6

Rauheit nach Bendtsen (Top) ml/min: 1288

Rauheit nach Bendtsen (Bottom) ml/min: 875

Optische Aufheller: nein

Absolute Feuchtigkeit %: 8,2

Produkt: Finnpappe säurefrei

Oberfläche: matt

Farbe: natur

Toleranz:

Grammatur in g/m²: 1170

± 5 %

Stärke in mm: 2,5

± 5 %

Säurefrei: ja

pH-Wert: 8,2

Rauheit nach Bendtsen (Top) ml/min: 1263

Rauheit nach Bendtsen (Bottom) ml/min: 1325

Optische Aufheller: nein

Absolute Feuchtigkeit %: 8,4

Produkt: Finnpappe säurefrei

Oberfläche: matt

Farbe: natur

Toleranz:

Grammatur in g/m²: 1375
 $\pm 5 \%$

Stärke in mm: 3,0

 $\pm 5 \%$

Säurefrei: ja

pH-Wert: 8,2

Rauheit nach Bendtsen (Top) ml/min: 1025

Rauheit nach Bendtsen (Bottom) ml/min: 1038

Optische Aufheller: nein

Absolute Feuchtigkeit %: 8,4

Produkt: Finnpappe säurefrei

Oberfläche: matt

Farbe: natur

Toleranz:

Grammatur in g/m²: 1830
 $\pm 5 \%$

Stärke in mm: 4,0

 $\pm 5 \%$

Säurefrei: ja

pH-Wert: 8,2

Rauheit nach Bendtsen (Top) ml/min: 1438

Rauheit nach Bendtsen (Bottom) ml/min: 1163

Optische Aufheller: nein

Absolute Feuchtigkeit %: 8,5

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2273 95106-0

F +49 2273 95106-66

Kerpener Straße 154

50170 Kerpen

www.roemerturm.de