TECHNISCHES DATENBLATT

Stand 11/2020

Produkt: Druckfein
Oberfläche: matt
Farbe: hochweiß
Wasserzeichen: ohne

	Toleranz:
Grammatur in g/m²: 90	± 3
Dicke µm: 117	± 3
Volumen cm³/g: 1,3	± 3
Weiße: 157 CIE	± 3
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 350	± 100
Absolute Feuchtigkeit %: 5,2	± 0,5

Produkt: Druckfein
Oberfläche: matt
Farbe: hochweiß
Wasserzeichen: ohne

	Toleranz:
Grammatur in g/m²: 100	± 3
Dicke µm: 130	± 3
Volumen cm³/g: 1,3	± 3
Weiße: 157 CIE	± 3
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 350	± 100
Absolute Feuchtigkeit %: 5,2	± 0,5

Produkt: Druckfein
Oberfläche: matt
Farbe: hochweiß
Wasserzeichen: ohne

	Toleranz:
Grammatur in g/m²: 115	± 3
Dicke µm: 150	± 4
Volumen cm³/g: 1,3	± 4
Weiße: 157 CIE	± 3
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 350	± 100
Absolute Feuchtigkeit %: 5,2	± 0,5

Produkt: Druckfein
Oberfläche: matt
Farbe: hochweiß
Wasserzeichen: ohne

	Toleranz:
Grammatur in g/m²: 130	± 3
Dicke µm: 169	± 4
Volumen cm³/g: 1,3	± 4
Weiße: 157 CIE	± 3
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 350	± 100
Absolute Feuchtigkeit %: 5,2	± 0,5

Produkt: Druckfein
Oberfläche: matt
Farbe: hochweiß
Wasserzeichen: ohne

	Toleranz:
Grammatur in g/m²: 150	± 4
Dicke µm: 195	± 5
Volumen cm³/g: 1,3	± 5
Weiße: 157 CIE	± 3
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 350	± 100
Absolute Feuchtigkeit %: 5,2	± 0,5

Produkt: Druckfein
Oberfläche: matt
Farbe: hochweiß
Wasserzeichen: ohne

	Toleranz:
Grammatur in g/m²: 170	± 4
Dicke µm: 221	± 5
Volumen cm³/g: 1,3	± 5
Weiße: 157 CIE	± 3
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 350	± 100
Absolute Feuchtigkeit %: 5,7	± 0,5

RÖMERTURM FEINSTPAPIER GMBH & CO. KG

T +49 2273 95106-0
F +49 2273 95106-66
Kerpener Straße 154
50170 Kerpen

www.roemerturm.de

Zertifikate:

FSC
www.fsc.org
FSC® C011283
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand 11/2020

Produkt: Druckfein
Oberfläche: matt
Farbe: hochweiß
Wasserzeichen: ohne

	Toleranz:
Grammatur in g/m²: 240	± 7
Dicke µm: 313	± 7
Volumen cm³/g: 1,3	± 7
Weiße: 157 CIE	± 3
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 350	± 100
Absolute Feuchtigkeit %: 5,7	± 0,5

Produkt: Druckfein
Oberfläche: matt
Farbe: hochweiß
Wasserzeichen: ohne

	Toleranz:
Grammatur in g/m²: 300	± 8
Dicke µm: 391	± 8
Volumen cm³/g: 1,3	± 8
Weiße: 157 CIE	± 3
Rauheit nach Bendtsen ml/min: 350	± 100
Absolute Feuchtigkeit %: 5,7	± 0,5

RÖMERTURM FEINSTPAPIER GMBH & CO. KG

T +49 2273 95106-0
F +49 2273 95106-66
Kerpener Straße 154
50170 Kerpen

www.roemerturm.de

Zertifikate:

FSC
www.fsc.org
FSC® C011283
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft