

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 90**

Dicke µm: 122  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,36  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 32  
 Absolute Feuchtigkeit %: 4,6

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 100**

Dicke µm: 132  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,32  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 38  
 Absolute Feuchtigkeit %: 5

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 120**

Dicke µm: 156  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,3  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 38  
 Absolute Feuchtigkeit %: 5

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 130**

Dicke µm: 170  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,3  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 44  
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,5

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 150**

Dicke µm: 193  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,29  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 44  
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,5

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 170**

Dicke µm: 219  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,29  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 44  
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,5

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
 GMBH & CO. KG**

T + 49 2273 95106-0  
 F + 49 2273 95106-66  
 Kerpener Straße 154  
 50170 Kerpen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**


Das Zeichen für  
 verantwortungsvolle  
 Waldwirtschaft



**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 200**

Dicke µm: 257  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,28  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 44  
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,5

---

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 240**

Dicke µm: 300  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,25  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 44  
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,5

---

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 300**

Dicke µm: 375  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,25  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 44  
 Absolute Feuchtigkeit %: 5,5

---

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 350**

Dicke µm: 440  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,26  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 50  
 Absolute Feuchtigkeit %: 6

---

**Produkt: Jupp crääm**

Oberfläche: matt  
 Farbe: naturweiß  
 Wasserzeichen: ohne

**Grammatur in g/m<sup>2</sup>: 400**

Dicke µm: 504  
 Volumen cm<sup>3</sup>/g: 1,26  
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 200  
 Relative Feuchtigkeit %: 50  
 Absolute Feuchtigkeit %: 6

---

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
 GMBH & CO. KG**

T + 49 2273 95106-0  
 F + 49 2273 95106-66  
 Kerpener Straße 154  
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de

**Zertifikate:**

---



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

